

<b>คุณสมบัติ</b>	<p>ซูเปอร์ซิลด์ เวิร์ล เอฟเฟค สีย้อมประเภทเคลือบมุกสูตรน้ำ อัลตราฟริเยียมเกรด ผลิตภัณฑ์จากสารอะคริลิกแท้ 100% และผงสีมัลติคชนิดพิเศษ ให้เฉดสีสวยงามคงทน สร้างความหรูหราให้กับผนัง เหมาะกับงานตกแต่งภายในและภายนอกที่ต้องการความแปลกใหม่ของสีที่ไม่ซ้ำใคร กลิ่นไม่ฉุน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยภายในห้อง ไม่เกาะฝุ่น เช็ดล้าง ทำความสะอาดง่าย</p> <p>เหมาะสำหรับพื้นผิวหลายชนิด เช่น ปูนฉาบ คอนกรีต ยิปซัม ที่ต้องการความหรูหรา แปลกใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร</p>																						
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td>อะคริลิกสูตรน้ำ</td></tr><tr><td>เฉดสี</td><td>เฉดสีตามแคตตาล็อก</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td>เงา ประกายมุก</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>- %</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>52 - 54 %</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>85 - 95 ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>40 - 45 ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>30 - 35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</td></tr></table> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>1 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>2 - 4 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>4 - 5 ชั่วโมง</td></tr></table>	ประเภทสี	อะคริลิกสูตรน้ำ	เฉดสี	เฉดสีตามแคตตาล็อก	ลักษณะฟิล์มสี	เงา ประกายมุก	เนื้อสีโดยปริมาตร	- %	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	52 - 54 %	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	85 - 95 ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	40 - 45 ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30 - 35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	1 ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 4 ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	4 - 5 ชั่วโมง
ประเภทสี	อะคริลิกสูตรน้ำ																						
เฉดสี	เฉดสีตามแคตตาล็อก																						
ลักษณะฟิล์มสี	เงา ประกายมุก																						
เนื้อสีโดยปริมาตร	- %																						
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	52 - 54 %																						
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	85 - 95 ไมครอน																						
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	40 - 45 ไมครอน																						
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30 - 35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว																						
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	1 ชั่วโมง																						
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 4 ชั่วโมง																						
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	4 - 5 ชั่วโมง																						
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>																							
<b>วิธีใช้งาน</b>	<table><tr><td>อุปกรณ์</td><td>เครื่องพ่นสี</td></tr><tr><td>ตัวเจือจาง</td><td>น้ำสะอาด</td></tr><tr><td>การเจือจาง (%)</td><td>- % (กลิ้ง หรือ ทา) 5 - 15 % (พ่น)</td></tr></table>	อุปกรณ์	เครื่องพ่นสี	ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด	การเจือจาง (%)	- % (กลิ้ง หรือ ทา) 5 - 15 % (พ่น)																
อุปกรณ์	เครื่องพ่นสี																						
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด																						
การเจือจาง (%)	- % (กลิ้ง หรือ ทา) 5 - 15 % (พ่น)																						
<b>ระบบการใช้งาน</b>	<p><b>การเตรียมพื้นผิว</b></p> <p><b>พื้นผิวเก่า</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)</li><li>2. ซ่อมแซมรอยแตกร้าวที่มีความกว้าง 1 มม. หรือแตกต่อเนื่อง ด้วยทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ และใช้ทีโอเอ อะคริลิก ฟิเลอร์ สำหรับรอยร้าวที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 มม. และแตกไม่ต่อเนื่อง</li><li>3. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำทิงให้แห้งแล้วทาทับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมครอล</li><li>4. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ก</li></ol> <p><b>พื้นผิวใหม่</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ทิงให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน</li><li>2. ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไ้</li><li>3. หากต้องการพื้นผิวเรียบ ให้ฉาบปรับพื้นผิวด้วย ทีโอเอ 102 ดีโค้ก</li></ol> <p><b>ระบบการทาสี</b></p>																						

## สีรองพื้น

\*\*(หากต้องการทำ) สีทีกเกอร์

\*\*(กรณีไม่ทำสีทีกเกอร์)สีชั้นกลาง

ทาสีรองพื้นทีโอเอ ควิก โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว  
 กลิ้งด้วยสีทีโอเอ วอลเท็กซ์ เทกเจอร์ จำนวน 1-2 เที่ยว  
 กลิ้งด้วยสีซูเปอร์ซิลด์ เนียน (เดดสีใกล้เคียงสีกับหน้า)  
 จำนวน 1 เที่ยว

# S010 (Red Ruby)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 8070
# S011 (Copper)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 8031
# S012 (Bronze)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 8592
# S013 (Pearl)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# S100
# S014 (Silver Diamond)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# S100
# S015 (Gold)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 7919
# S016 (Champagne Gold)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 8551
# S017 (Pink Gold)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 8599
# S018 (Emerald Green)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 7607
# S019 (Ocean Blue)	สีซูเปอร์ซิลด์ เนียน	# 7352

## สีกับหน้า

พ่นด้วยสีซูเปอร์ซิลด์ เพิร์ล เอฟเฟค 2-3 เที่ยว

## การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท

อายุผลิตภัณฑ์

ให้เป็นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

: 3 ปีนับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35°C

## ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก  
 ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม  
 ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์  
 : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

## การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**