

ทีโอเอ อีลาสติกซิลด์ ซิลเลอร์

คุณสมบัติ

ทีโอเอ อีลาสติกซิลด์ ซิลเลอร์ ผลิตจาก อะคริลิคคุณภาพสูง สามารถต่อต้านการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และป้องกันต่างในปูน รวมทั้งเพิ่มการยึดเกาะกับสีทับหน้า

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทสี	อะคริลิก เรซิน
เจดสี	ใส
ลักษณะฟิล์มสี	เงา
เนื้อสีโดยปริมาตร	15.0 ± 1.0 %
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	20.0 ± 1.0 %
จุดวาบไฟ	40.00 °C
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	- กรัม ต่อ ลิตร
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	13-15 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	- ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เทียว 30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว
	หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30 °C)	20-30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาหับ (อุณหภูมิ25-30 °C)	2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30 °C)	1 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

วิธีใช้งาน

อุปกรณ์	: การทาค้ำยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง
ทินเนอร์	: พร้อมใช้งาน
การผสมทินเนอร์ (%)	



ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า : พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไข, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
- พื้นผิวที่เป็นขอสลัก หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน
- พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และ เชื้อรา ให้กำจัดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ (TOA113 Microkill)
- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- อุดโป๊วรอยแตก ดำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์

ระบบการทาสี

- สีรองพื้น ทาสีรองพื้นทีโอเอ อีลาสติกซิลด์ ซิลเลอร์ จำนวน 1 เทียว
- สีทับหน้า เทียวแรก กลิ้งสีทีโอเอ อีลาสติกซิลด์ ที่ผสมน้ำในอัตราส่วน น้ำ 1 ส่วน สี 3 ส่วน ด้วยลูกกลิ้งธรรมดา
- เทียวที่สอง กลิ้งสีทีโอเอ อีลาสติกซิลด์ ที่ไม่ผสมน้ำ (ใช้งานได้ทันที) ด้วยลูกกลิ้งสร้างลาย ทีโอเอ อีลาสติกซิลด์ อีลาสติกซิลด์

ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน

- อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C
- อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

- จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท
- ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

- 5 ปี

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม
- ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**