

คุณสมบัติ	ทีโอเอ เอเอส ไพร์เมอร์ เป็นสีรองพื้นปูนใหม่ ทำจาก อะคริลิก ทนต่อความเป็นด่างในปูนดิบ กระจกเงาเรียบ หรือคอนกรีต ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับ ทีโอเอ เดคอร์ สโตน ป้องกันไม่ให้สีกับหน้าเป็นด่าง ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว เหมาะสำหรับเป็นรองพื้นปูนใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มปูนดิบ กระจกเงาเรียบ ทั้งภายในและภายนอก																								
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td>สีน้ำอะคริลิก</td></tr><tr><td>ชนิดสี</td><td>ขาว เทา ดำ</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td>ด้าน</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>40 - 44 %</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>49 - 53 %</td></tr><tr><td>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</td><td>- กรัม ต่อ ลิตร</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>100 - 110 ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>35-40 ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</td></tr></table> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>20 - 30 นาที</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>2 - 3 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>2 - 3 ชั่วโมง</td></tr></table>	ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก	ชนิดสี	ขาว เทา ดำ	ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน	เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 44 %	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	49 - 53 %	ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	- กรัม ต่อ ลิตร	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 - 110 ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	35-40 ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	20 - 30 นาที	ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 3 ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 3 ชั่วโมง
ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก																								
ชนิดสี	ขาว เทา ดำ																								
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน																								
เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 44 %																								
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	49 - 53 %																								
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	- กรัม ต่อ ลิตร																								
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 - 110 ไมครอน																								
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	35-40 ไมครอน																								
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว																								
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	20 - 30 นาที																								
ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 3 ชั่วโมง																								
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 3 ชั่วโมง																								
มาตรฐานอ้างอิง																									
วิธีใช้งาน	<table><tr><td>อุปกรณ์</td><td>ลูกกลิ้ง, แปรง, ปืนพ่น</td></tr><tr><td>ตัวเจือจาง</td><td>น้ำสะอาด</td></tr><tr><td>การเจือจาง (%)</td><td>0 - 10 % (กลิ้ง หรือ ทา)</td></tr></table>	อุปกรณ์	ลูกกลิ้ง, แปรง, ปืนพ่น	ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด	การเจือจาง (%)	0 - 10 % (กลิ้ง หรือ ทา)																		
อุปกรณ์	ลูกกลิ้ง, แปรง, ปืนพ่น																								
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด																								
การเจือจาง (%)	0 - 10 % (กลิ้ง หรือ ทา)																								
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวใหม่</p> <p>ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมันบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ โมโครคิล ให้สะอาด บริเวณที่มีรอยแตกกว้างความกว้างน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</p> <p>บริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์</p> <p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น</p> <p>สีสร้างลวดลาย</p> <p>สีทับหน้า</p> <p>ทาสีรองพื้น ทีโอเอ เอเอส ไพร์เมอร์ สูตรน้ำ จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>ทาสี ทีโอเอ เดคอร์ สโตน จำนวน 2-3 เที่ยว</p> <p>ทาสี ทีโอเอ เคลียร์ โค้ท สูตรน้ำ จำนวน 1 เที่ยว</p>																								
การเก็บรักษา	<p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แห้งตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p>																								

อายุผลิตภัณฑ์	: 2 ปีนับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35°C
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า